



BLOQUES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN DE ÁRIDOS DENSOS
(Bloques para enlucir sin hidrofugante)
Categoría II, BHN H A-20

DIMENSIONES(mm.)

NOMINALES

REALES

TOLERANCIA

Largo=400 Ancho=120 Alto=200

Largo=390 Ancho=110 Alto=190

Largo=+3-5 Ancho=+3-5 Alto=+3-5

PESO= 9 Kg.

UNIDADES/PALE=108

COLORES=Gris

ENSAYOS

Resistencia a compresión media normalizada(Media en N/mm ²)	≥2
Reacción al fuego	Clase A1
Resistencia al fuego	EI-60
Absorción de agua por capilaridad (g/m ² xs)	No dejar expuesto
Coefficiente de difusión de vapor	μ = 5 / 15
Densidad aparente (Kg/m ³)	1120±10%
Conductividad térmica (w/m·k)	0,9
Durabilidad	Satisfactorio

Centro de producción: Fabrica Pretensados Duran S.L. (Badajoz)

