



**BLOQUES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN DE ÁRIDOS DENSOS**  
(Bloques para enlucir sin hidrofugante)  
Categoría II, BHN H A-20

**DIMENSIONES(mm.)**

NOMINALES	REALES	TOLERANCIA
Largo=400 Ancho=200 Alto=200	Largo=390 Ancho=190 Alto=190	Largo=+3-5 Ancho=+3-5 Alto=+3-5
PESO= 12 Kg.	UNIDADES/PALE=75	COLORES=Gris

**ENSAYOS**

Resistencia a compresión media normalizada(Media en N/mm <sup>2</sup> )	≥2
Reacción al fuego	Clase A1
Resistencia al fuego	REI-180
Absorción de agua por capilaridad (g/m <sup>2</sup> xs)	No dejar expuesto
Coefficiente de difusión de vapor	μ = 5 / 15
Densidad aparente (Kg/m <sup>3</sup> )	900±10%
Conductividad térmica (w/m·k)	0,9
Durabilidad	Satisfactorio

Centro de producción: Fabrica Pretensados Duran S.L. (Badajoz)

