



BLOQUES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN DE ÁRIDOS DENSOS
(Bloques para enlucir sin hidrofugante)
Categoría II, BHN H A-20 **Fonidur 50**

DIMENSIONES(mm.)

NOMINALES

REALES

TOLERANCIA

Largo=300 Ancho=150 Alto=140

Largo=300 Ancho=150 Alto=140

Largo=+3-5 Ancho=+3-5 Alto=+3-5

PESO= 11 Kg.

UNIDADES/PALE=84

COLORES
Gris

ENSAYOS

Resistencia a compresión media normalizada(Media en N/mm ²)	≥4
Reacción al fuego	Clase A1
Resistencia al fuego	REI-90
Absorción de agua por capilaridad (g/m ² xs)	No dejar expuesto
Coefficiente de difusión de vapor	0,02
Densidad aparente (Kg/m ³)	1746±10%
Conductividad térmica (w/m·k)	0,709
Durabilidad	Satisfactorio
Aislamiento Acústico a ruido aéreo	≥ 50 Dnt, A

Centro de producción: Fabrica Pretensados Duran S.L. (Badajoz)

