



EN-771-3

BLOQUES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN DE ÁRIDOS DENSOS
(Bloques para enlucir sin hidrofugante)
Categoría II, BHN HV A-20

DIMENSIONES(mm.)

NOMINALES

REALES

TOLERANCIA

Largo=400 Ancho=200 Alto=200

Largo=390 Ancho=190 Alto=190

Largo=+3-5 Ancho=+3-5 Alto=+3-5

PESO APROX = 15 Kg.

UNIDADES/PALE=84

COLOR GRIS

ENSAYOS

Resistencia a compresión media normalizada (Media en N/mm²) ≥ 4

Reacción al fuego Clase A1

Resistencia al fuego REI-180

Absorción de agua por capilaridad (g/m²xs) No dejar expuesto

Coefficiente de difusión de vapor $\mu = 5 / 15$

Densidad aparente (Kg/m³) 1040 \pm 10%

Conductividad térmica (w/m·k) 1.11

Durabilidad Satisfactorio

Centro de producción: Fabrica Pretensados Duran S.L. (Badajoz)

