



**EN-771-3**

**BLOQUES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN DE ÁRIDOS DENSOS**  
**(Bloques para enlucir con fondo ciego sin hidrofugante)**

Categoría II, BHN H A-20

### DIMENSIONES(mm.)

#### NOMINALES

#### REALES

#### TOLERANCIA

Largo=400 Ancho=200 Alto=200

Largo=390 Ancho=190 Alto=190

Largo=+3-5 Ancho=+3-5 Alto=+3-5

PESO= 14 Kg.

UNIDADES/PALE=75

COLORES=Gris

### ENSAYOS

Resistencia a compresión media normalizada(Media en N/mm <sup>2</sup> )	≥2
Reacción al fuego	Clase A1
Resistencia al fuego	REI-180
Absorción de agua por capilaridad (g/m <sup>2</sup> xs)	No dejar expuesto
Coefficiente de difusión de vapor	μ = 5 / 15
Densidad aparente (Kg/m <sup>3</sup> )	990±10%
Conductividad térmica (w/m·k)	0,9
Durabilidad	Satisfactorio

Centro de producción: Fabrica Pretensados Duran S.L. (Badajoz)

