



EN-771-3

BLOQUES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN DE ÁRIDOS DENSOS
(Bloques para enlucir con hidrofugante)

Categoría II, BHN H A-20

DIMENSIONES(mm.)

NOMINALES

REALES

TOLERANCIA

Largo=400 Ancho=200 Alto=200

Largo=390 Ancho=190 Alto=190

Largo=+3-5 Ancho=+3-5 Alto=+3-5

PESO= 12 Kg.

UNIDADES/PALE=75

COLORES=Gris

ENSAYOS

Resistencia a compresión media normalizada(Media en N/mm ²)	≥2
Reacción al fuego	Clase A1
Resistencia al fuego	REI-180
Absorción de agua por capilaridad (g/m ² xs)	≤3
Coefficiente de difusión de vapor	μ = 5 / 15
Densidad aparente (Kg/m ³)	900±10%
Conductividad térmica (w/m·k)	0,9
Durabilidad	Satisfactorio

Centro de producción: Fabrica Pretensados Duran S.L. (Badajoz)

